



BRIGLIADORI
FORNACE CALCE

EDILIZIA, RESTAURO & COSTRUZIONI

RINZAFFO ANTISALE CONSOLIDANTE

CE 11
EN 998-1

Cod. prodotto 22
Malta da intonaco per interni ed esterni per scopi generali (GP)

DESCRIZIONE E CAMPI DI IMPIEGO

Il **Rinzaffo Antisale Consolidante** è una malta traspirante di aggancio con funzione antiefflorescente per murature degradate (mattoni, pietra, miste, ecc) a base di **Calce Idraulica Naturale NHL5** (di nostra produzione certificate secondo norma EN 459-1), sabbie carbonatiche selezionate e pozzolana naturale. Gli specifici seccativi e modificatori della porosità permettono al **Rinzaffo Antisale Consolidante** di controllare il passaggio dei sali idrosolubili presenti nell'umidità di risalita e di opporsi alle efflorescenze saline.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Colore	: nocciola
Granulometria aggregati	: 0-3 mm
Acqua di impasto	: 20-25% circa
Resa	: 16 kg/m ² /cm spessore in base al supporto
Tempo di presa	: 1 giorno
Massa volumica impastata	: 1,6 kg/dm ³
Resistenza a compressione (classe)	: CS II
pH	: > 12
Reazione al fuoco (classe)	: A1
Adesione (N/mm ²)	: ≥ 0,3 FP:B
Assorbimento d'acqua (classe)	: W1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)	: >5<35
Conducibilità termica (W/m·K)	: λ=0,76
Confezioni	: sacco 25 kg

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire la muratura da ogni parte incoerente, oli, gesso e quant'altro ne possa pregiudicare l'aggancio.

In presenza di muri asciutti inumidire onde evitare un'essiccazione troppo rapida della malta. E' comunque importante non applicare la malta dopo lavaggi forzati dei muri o in presenza di velo d'acqua.

In presenza di elevate efflorescenze saline asportarle meccanicamente a secco con spazzola di saggina, inumidire il supporto e applicare il Rinzaffo Antisale Consolidante.

Nel caso di intervento come antiefflorescente applicare la malta sulla muratura per almeno 1 cm. Nel caso di malta di aggancio basta ricoprire a spruzzatura per pochi mm non più del 70% del muro. Inserire l'acqua in betoniera (mediamente circa 5,5 - 6 lt per sacco da 25 kg) poi la malta e miscelare per 3-4 minuti max.

E' importante applicare la successiva malta entro le 48 ore dalla stesura del Rinzaffo Antisale Consolidante.

Evitare l'applicazione o prendere le dovute precauzioni con temperature inferiori ai +5°C e superiori ai +35°C.

AVVERTENZE

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l'umidità.

Prodotto ad uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell'applicatore.

Scheda aggiornata Maggio 2016