



dal 2001

**CasaSana**

mercato specializzato bioedile  
TRICASE

[www.casasanabio.it](http://www.casasanabio.it)

## DURA

### Primer a rullo

**CARATTERISTICHE:** Fondo/pittura a finire coprente a base di leganti organici naturali, di aspetto opaco e lievemente ruvido al tatto. Nuova formula senza calce e proteine animali. Regolatore d'assorbimento e promotore di adesione per prodotti a base di calce su superfici difficili (cemento armato, cartongesso, gesso, scagliola, vecchie pitture sintetiche).

**COMPONENTI:** Carbonati di calcio amorfi e cristallini, biossido di titanio, talco, metilcellulosa, amido ed estratti vegetali, borace, sorbato di potassio, silice, ammoniaca, glicerina, gomma lattice e arabica, silicato di sodio, olio di lino cotto, olio di ricino solfonato.

**CARATTERISTICHE BIOLOGICHE-ECOLOGICHE:** Ciclo produttivo biofisico naturale con utilizzo di materie prime rinnovabili. Questo prodotto è composto da sostanze sia naturali che artificiali di chimica dolce (calce, metilcellulosa,...). E' privo di componenti petrolchimici e di solventi vegetali.

**CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE:** Aspetto: pasta cremosa, colore bianco.  
pH: circa 12. Peso specifico: 1,350Kg/dm<sup>3</sup> circa a 20° C.

**IMPIEGO:** Per interni.  
Si ancora su fondi difficili e dona omogeneità d'assorbimento.

**PREPARAZIONE:** Verificare la consistenza del supporto (eventuali tracce di pitture mal ancorate devono essere rimosse).  
Se il fondo a calce-cemento si presenta asciutto e finito a spugna, si può inumidire con acqua la superficie prima dell'applicazione, mentre mai inumidire su supporti a gesso, scagliola, cartongesso.

**APPLICAZIONE:** Mescolare bene prima dell'uso. Applicare una o due mani di prodotto a pennello o a rullo diluendo il prodotto con il 10-20% circa di acqua.  
Si devono attendere 4-6 ore (a seconda del clima) tra l'applicazione di *Dura* e l'applicazione del prodotto naturale Spring Color di finitura (il fondo deve essere sempre ben asciutto).  
La temperatura ambiente durante e dopo l'applicazione (per almeno 24 ore) non deve essere inferiore a 7° C.

**RESA:** 8-10 mq./litro per mano (a seconda dell'assorbimento del muro).

**STOCCAGGIO:** 12 mesi (5-30°C.). CONFEZIONI : 12 Lt. - 4 lt.

Produzione: SpringColor