



# TADELAKT

## Rivestimento decorativo per interno

**CARATTERISTICHE:** Rivestimento minerale per interni.  
100% naturale, non è nocivo per la salute.

La composizione del prodotto favorisce la traspirazione dei supporti e regola l'igrometria. E' ideale per le zone umide.

**COMPONENTI:** principalmente calce idraulica naturale NHL2. ★

**IMPIEGO:** Per muri interni. E' indicato anche per muri umidi.

**PREPARAZIONE:** Mai utilizzare il prodotto su superfici sintetiche o delle pitture. Lasciare la superficie del supporto grezza per facilitare l'ancoraggio del TADELAKT. Applicare due mani di TADELAKT, da 4/5 mm ciascuna su dei supporti di calce o cemento.

Lavorare tra i 5° e 30°C (evitare l'esposizione ai raggi del sole)

**APPLICAZIONE:** Pronto all'uso, si applica in sole due mani e si riducono sensibilmente i rischi di fessurazioni.

Non cercare di lisciare perfettamente la superficie del TADELAKT per appianare. Le curve e le ondulazioni della superficie sono "il bello" della realizzazione. Bagnare sempre a rifiuto il supporto il giorno prima dell'applicazione. Non riumidificare tra una mano e l'altra.

La prima mano deve riempire tutte le imperfezioni, e va lasciata grezza. La seconda mano va applicata quando toccando il TADELAKT, non lascia più l'impronta.

**SAPONATURA:** quando il prodotto non lascia più tracce ed è liscio si inizia a posare il SAPONE NERO a pennello. Lasciare assorbire poi lavorare per "chiudere" con il sasso o con un attrezzo fatto su misura. Ri-applicare il sapone tanto che il supporto assorbe e lisciare. Per un supporto che dovrà ricevere acqua, ricominciare il giorno seguente l'operazione della saponatura e compressione del prodotto.

*In sostituzione del semplice SAPONE NERO, si consiglia di prepararsi un prodotto così composto:*

*3 cucchiaini da minestra di SAPONE NERO + 1 litro di acqua. Portare ad ebollizione ed aggiungere 5 gr di CERA CARNAUBA. Lasciare raffreddare prima dell'applicazione.*

**MANUTENZIONE:** una applicazione regolare di sapone nero è sufficiente.

**RESA:** circa 6 kg/mq per due mani. Circa 8 kg/mq su intonaco grezzo.

**STOCCAGGIO:** Il prodotto si mantiene 12 mesi circa (tra i +2°C. e +30°C.).

**CONFEZIONI:** sacco da 25 kg (su pallet da 1.575 kg).

**COLORI:** chiaro, pigmentabile con pigmenti di origine minerale e compatibili con la calce